

X-Tack

LE MONTAGE EXTRÊME SANS SUPPORT

- Force initiale élevée
- Résistant aux chocs et aux vibrations
- Egalement sur surfaces humides
- Parfait pour les applications verticales

EC 1935/2004 · GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission · Global GreenTag · HealthRate

Caractéristiques techniques

- Base: polymère MS.
- Densité: 1.49 g/cm³.
- Viscosité: pâte raide.
- Dureté (DIN 53505) après 3 semaines à une humidité relative de 23°C/50%: +/- 54 Shore A.
- Rétrécissement (DIN 52451): +/- 5%.
- Consistance (DIN EN 27390): ne s'affaise pas jusqu'une largeur jusqu'à 40 mm.
- Elasticité de rupture : 400%.
- Module sous élasticité 100%, 23°C (DIN 53504 S2) : 1.7 N/mm².
- Résistance à la traction (DIN 53504 S2): 2.8 N/mm².
- Formation de la pellicule : 7-15 minutes.
- Durcissement:
  - 24h - 2.7mm
  - 48h - 4mm
- Stabilité thermique: -40°C jusqu'à +90°C.
- Température ambiante pour l'application: de -10°C jusqu'à +40°C.
- Température du produit pour l'application: de +5°C jusqu'à +40°C.
- Résistance chimique:
  - bonne contre l'eau, l'eau salée, les solvants aliphatiques, les huiles, les acides anorganiques dilués et les alkalis
  - moyenne contre les esters, les cétones et les aromates
  - mauvaise contre des acides concentrés et des solvants chlorés
- Inaltérabilité: parfait.

Produit

Caractéristiques

- Déjà super puissant avant durcissement: 600kg/m².
- Stable jusqu'à 40mm d'épaisseur.
- Durablement élastique.
- Exempt de phtalates, de solvants et d'isocyanates.
- Pas de marquages sur la pierre et sûr sur les miroirs.
- Presque inodore.
- Même applicable sur surfaces humides lisses.
- Résistant à la moisissure et aux bactéries.
- Étanche à l'air et à l'eau.
- Utilisable sur la plupart des matériaux de construction.

Applications

Seuils et appuis de fenêtre
Coller des seuils intérieurs et extérieurs en pierre naturelle ou en composite sans risque de formation de taches.

Collage de miroirs dans les espaces sanitaires
Poser des miroirs dans les salles de bains et les vestiaires (appliquer des bandes de colle verticales pour permettre l'écoulement de la condensation).

Signalisation et signalétique
Fixer des numéros de maison, des plaques nominatives, des lettres individuelles et des panneaux publicitaires sur les façades ou les murs intérieurs.

Profilés de sol et bandes de transition (entreporte)
Coller un profilé de transition entre deux types de sol (par

Tec7 is a registered trademark of Novatech International nv.
Industrielaan 5B - B-2250 Olen - Belgium | Tel: +32 14 85 97 37 | info@tec7.com

Novatech International NV rédige ses informations avec soin, mais n'offre aucune garantie sur leur nature, contenu et/ou utilisation. La société décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects liés au contenu des instructions fournies. Toutes les images sont fournies à titre indicatif. Aucun droit ne peut en découler. Il est interdit de copier, conserver dans une base de données automatisée et/ou diffuser les données publiées, de quelque manière que ce soit, sans l'accord écrit préalable de Novatech International NV.

- Durée de conservation : 15 mois dans l'emballage d'origine fermé.
- Mesures de sécurité : veuillez consulter la fiche de sécurité.

Emballage

X-Tack noir - cartouche 290ml	534515000
X-Tack blanc - cartouche 290ml	534525000
X-Tack gris - cartouche 290ml	534535000
X-Tack blanc - boudin 400ml	534529000

exemple, du carrelage vers du parquet) au lieu de le visser, pour une finition soignée.

Accessoires sanitaires
Fixer des porte-rouleaux de papier toilette, des porte-savons, des porte-serviettes ou des étagères de douche sur du carrelage ou de la pierre naturelle, sans perçage.

Panneaux acoustiques et panneaux isolants
Monter verticalement des panneaux d'isolation acoustique ou thermique sur les murs ou les plafonds, sans pinces ni supports.

Pose de plinthes et de moulures
Coller des plinthes en MDF, des moulures décoratives, des corniches ou des goulottes de câbles sur du plâtre, du béton ou de la brique.

Finition des rives de toit et revêtement de gouttières
Coller des revêtements en aluminium ou en zinc sur les rives de toit et les planches de rive, même dans des conditions humides.

Éclairage de jardin et luminaires
Collage de lampes d'extérieur, de spots ou d'éclairage solaire sur des murs de jardin, des pergolas ou des colonnes en pierre, sans percer les surfaces étanches.

Panneaux d'intérieur et revêtements muraux
Collage de panneaux muraux légers, de panneaux acoustiques, de revêtements décoratifs ou de mousse isolante dans les salons, les camping-cars et les bateaux

Emploi

- Température d'application entre -10°C et +40°C.
- Appliquer sur surface propre, dépoussiérée et dégraissée.
- Utiliser le Tec7 Prepare & Finish pour le nettoyage et le dégraissage, pour la finition et l'enlèvement de polymères Tec7 non-durcis. En cas de forte salissure, nettoyer à l'aide de Tec7 Cleaner et/ou Multiclean.
- Appliquer à l'aide d'un pistolet à main ou pneumatique (de préférence avec piston téléscopique).
- En raison de la grande variété de matières plastiques et compositions, ainsi que des matériaux qui sont sujettes à la fissuration sous contrainte, il est recommandé de faire des tests préliminaires.
- Tester l'adhérence sur matières synthétiques, laques en poudre, bois exotiques et surfaces bitumineuses.
- D'abord renforcer les surfaces faibles et/ou poudreuses avec Poxy Primer.
- En raison de la grande variété des produits de finition disponibles sur le marché, nous recommandons des essais préliminaires. L'utilisation des produits à base de résine alkyde peut causer des ralentissements de séchage.
- En collant des miroirs dans les espaces sanitaires, appliquer des lignes de colle verticales pour éviter de l'eau stagnante dû à la condensation.
- Epaisseur minimale de la couche de colle : 2 mm. L'épaisseur idéale de la colle pour obtenir une force optimale: 3 mm.
- Ne pas couper l'embout, celui-ci est prévu d'une rainure-V pour obtenir la hauteur de colle appropriée.
- Placer l'embout verticalement sur la surface pendant l'application..
- Facile à appliquer avec le Tec7 Multigun.
- Des collages solides avec un durcissement rapide sont réalisés en appliquant des lignes de colle au lieu de points.

Novatech International NV rédige ses informations avec soin, mais n'offre aucune garantie sur leur nature, contenu et/ou utilisation. La société décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects liés au contenu des instructions fournies. Toutes les images sont fournies à titre indicatif. Aucun droit ne peut en découler. Il est interdit de copier, conserver dans une base de données automatisée et/ou diffuser les données publiées, de quelque manière que ce soit, sans l'accord écrit préalable de Novatech International NV.







Novatech International NV rédige ses informations avec soin, mais n'offre aucune garantie sur leur nature, contenu et/ou utilisation. La société décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects liés au contenu des instructions fournies. Toutes les images sont fournies à titre indicatif. Aucun droit ne peut en découler. Il est interdit de copier, conserver dans une base de données automatisée et/ou diffuser les données publiées, de quelque manière que ce soit, sans l'accord écrit préalable de Novatech International NV.